



TEJIDO DE REFUERZO

Invisilink®

Tejido de refuerzo para membrana de aplicación líquida WetSuit®

103 g/m²

Peso terminado

0.45 mm

Espesor (ASTM D1777)

109 lbsFuerza de distensión (ASTM
D3787)**3** anchos

Rollos de 10 cm, 15 cm y 1 m

REFERENCIA
Rev. 2021-V200CATEGORÍA
Tejido de refuerzoFABRICANTE
Neptune CoatingsREPRESENTANTE EN VENEZUELA
Vene-Neptune S.R.L.

RESUMEN

Tejido de refuerzo para membrana de aplicación líquida WetSuit®

Tela de poliéster unido por puntadas, liviana y resistente al desgarro, para reforzar costuras, huecos y transiciones del sistema WetSuit®.

● SOLO PARA USO PROFESIONAL

CONTENIDO

01 Descripción

02 Uso recomendado

03 Empaque y presentación

04 Propiedades

05 Prácticas seguras

01 Descripción

La tela Invisilink® es una tela de costura liviana, pero súper duradera y resistente al desgarro. Invisilink® cuenta con poliéster unido por puntadas, que es uno de los materiales más fuertes disponibles para la industria de techos para su uso como refuerzo en techos de proceso frío.

02 Uso recomendado

Las características de Invisilink® proporcionan una combinación inusual de propiedades de alta resistencia con buena elongación para una excelente adaptación a la fuerza de estrés térmico. Los poliésteres blandos se adaptarán fácilmente a varias superficies de techo, como grava incrustada y cubiertas de techo de metal con costura alzada. También es mucho más fácil de manejar y aplicar correctamente que otras láminas de poliéster suave.

Invisilink® se utiliza con Undercover, WetSuit® 1-Part o WetSuit® Trowel en nuevas construcciones con costuras y huecos de más de 1/4" de ancho y durante la rehabilitación de techos existentes.

03 Empaque y presentación

Invisilink® se suministra en rollos de 3 dimensiones:

ANCHO	LONGITUD POR ROLLO
4" / 10 cm	300' / 91.4 m
6" / 15 cm	300' / 91.4 m
40" / 1 m	320' / 98.75 m

04

Propiedades

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Peso terminado	—	3.04 oz/sq yard - 103 g/m²
Espesor	ASTM D1777	0.018 in / 0.45 mm
Resistencia a la tracción (mordaza de 1 pulgada)	ASTM D5034	MD: 67 lbs · CD: 59 lbs
Resistencia a la tracción (mordaza de 2 pulgadas)	ASTM D5034	MD: 124 lbs · CD: 77 lbs
Desgarro trapezoidal	ASTM D5587	MD: 22 lbs · CD: 21 lbs
Alargamiento a carga máxima	ASTM D5034	MD: 25 % · CD: 79 %
Fuerza de distensión	ASTM D3787	109 lbs

05

Prácticas seguras

Los clientes que estén considerando el uso de este producto deben revisar la última hoja de datos de seguridad del material y la etiqueta para obtener información sobre la seguridad del producto, instrucciones de manejo, equipo de protección personal si es necesario y cualquier condición especial de almacenamiento requerida.

Las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a pedido.



NEPTUNE

— NI EL AGUA, NI EL TIEMPO —



PROTECCIÓN

+



DURABILIDAD

+



IMPERMEABILIZACIÓN

+



CONFIANZA

=



LONGEVIDAD

ASESORÍA TÉCNICA

Nuestro equipo de expertos te acompaña en cada etapa del proceso, con soporte técnico continuo.

OFICINA

+58 412 3403698

CORREO

info@veneneptune.com

WEB

www.veneneptune.com

AVISO LEGAL

Hasta donde sabemos, toda la información técnica contenida en este documento es verdadera y exacta a la fecha de publicación de esta ficha técnica y está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El usuario puede ponerse en contacto con Neptune Coatings para verificar la exactitud de la información antes de especificar el producto o antes de realizar el pedido. Garantizamos que nuestros productos cumplen con los estándares de control de calidad establecidos por Neptune Coatings. No aceptamos ninguna responsabilidad con respecto a la relación de cobertura, el rendimiento o cualquier daño resultante del uso del producto. La responsabilidad de Neptune Coatings, si la hubiera, se limita a la sustitución del producto. Neptune Coatings no ofrece ninguna otra garantía directa o indirectamente, por vía legal o de otro modo, con respecto a la idoneidad del producto para una aplicación determinada.